

**Штукатурка гипсовая суперлегкая  
ручного и машинного нанесения с уникальным расходом  
ТУ 5745-002-21151476-2008**

**Технические характеристики**

Основа	Гипсовое вяжущее
Цвет	Белый
Температура основания	от +5°С до +30°С
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,59-0,62 л/кг
Время работы, не менее	90 минут
Рекомендованная толщина одного слоя	5-50 мм
Расход материала	6,5-7 кг/м <sup>2</sup> при слое 10 мм
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	3,7 м <sup>2</sup> /25 кг
Время полного высыхания	3-7 суток
Водоудерживающая способность	не менее 99%
Прочность сцепления при отрыве (адгезия)	не менее 0,5 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 2,0 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 4,5 МПа
Время достижения марочной прочности	7 суток
Коэффициент теплопроводности	0,2 Вт / (м * °К)
Плотность раствора	850 кг/м <sup>3</sup>
Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке	12 месяцев