

Штукатурка гипсовая ручного нанесения
ТУ 5745-002-21151476-2008

Состав

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих добавок.

Область применения

Штукатурка гипсовая применяется в качестве выравнивающего слоя стен в сухих помещениях (жилых, бытовых, офисных), а также в помещениях с нормальной влажностью (лестничные марши, кухни личного пользования). Штукатурное покрытие наносится вручную на различные виды оснований (бетон, кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича, плиты из гипсобетона, керамзитоблоки). Используется для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов.

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен. Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

Сухая штукатурная смесь затворяется водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,4–0,42 л жидкости (12–12,6 л воды на 30 кг смеси). Далее смесь следует тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой в течение 3-5 минут до получения однородной массы.

Порядок работы

Готовый штукатурный раствор наносится на поверхность шпателем (полутёрком) и разравнивается при помощи правила. Время нанесения на поверхность - в течение 20-30 минут после приготовления раствора. При оштукатуривании под маячки маячковые профили крепятся к основанию с помощью штукатурного раствора или монтажного клея. Затирать штукатурку следует после начала схватывания смеси. Для получения гладкой поверхности её следует слегка увлажнить губчатой тёркой и загладить металлическим шпателем или полутёрком. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет около 60 минут от начала приготовления раствора. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, спустя 24 часа после нанесения. Шпатлевание, декорирование, окраску или оклейку обоями производить не ранее, чем через 3 суток (при слое толщиной 10 мм).

Внимание!

Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Хранение

Мешки с сухой смесью хранят в крытых сухих помещениях на деревянных поддонах.