

Штукатурка гипсовая машинного нанесения ТУ 5745-002-21151476-2008

Состав

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих добавок.

Область применения

Штукатурка гипсовая машинного нанесения применяется в качестве выравнивающего слоя стен в сухих помещениях (жилых, бытовых, офисных), а также в помещениях с нормальной влажностью (лестничные марши, кухни личного пользования). Используется для заделки швов, трещин, заполнения локальных отверстий, выравнивания откосов и углов.

Подготовка к проведению работ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи, масляных пятен. Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной машины. Установить расход поступающей в машину воды в зависимости от требуемой консистенции раствора.

Порядок работы

Растворная смесь наносится на основание с помощью штукатурной машины и разравнивается с помощью правила или полутёрка. Затирать штукатурку следует после небольшого схватывания слоя. Для получения гладкой поверхности её следует слегка увлажнить губчатой теркой и заглаживать металлическим шпателем или полутёрком. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет около 120 минут от начала перемешивания. При прерывании подачи смеси более чем на 20 минут смеситель, насос и шланги необходимо очистить. После окончания работы инструмент и механизмы сразу промыть водой. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, спустя 24 часа после нанесения. Шпатлевание, окраску или оклейку обоями производить не ранее, чем через 3 суток (при слое толщиной 10 мм).

Внимание!

Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Хранение

Мешки с сухой смесью хранят в крытых сухих помещениях на деревянных поддонах.